



CONC : Après échauffement de la bague PTFE du composite de piston à 120°C pendant 2 ou 3 min, utilisez le cône d'extension pour agrandir cette bague suffisamment pour pouvoir la monter au-dessus du piston sans la détériorer. (Mini 40mm à maxi 320mm).

À la suite de cette opération il est nécessaire d'utiliser la pince de recalibrage pour revenir à la cote initiale du joint.